

PCO-270 Peelcoat

Oppervlaktebescherming en -
behandeling



AFPELBARE BESCHERMCOATING VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN

- ✓ Voor gebruik op PVC, glas, metaal en poederlak.
- ✓ Eenvoudig aanbrengen en verwijderen.
- ✓ Voor binnen en buiten.

Technische Eigenschappen

- Basis: gemodificeerde natuurharsen.
- Voorkomen: dik vloeibare emulsie.
- Kleur: wit.
- Geur: quasi geurloos.
- pH: 9.
- Dichtheid: ca. 1 kg/l.
- Toepassingstemperatuur: +5°C tot +30°C.
- Handdroog: 2 tot 8 u.
- Weerbestendig: na 6 tot 48u, afhankelijk van T° en RV.
- Regenbestendig: 12 u na aanbrengen.
- Minimale totale laagdikte: 600 micron (600ml/m²).
- Maximale totale laagdikte: 1500 micron (1,5L/m²).
- Maximale beschermperiode: binnen 12 maanden en buiten 6 maanden.
- Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.

Verpakking

PCO-270 Peelcoat - pot 5,5L	115305000
PCO-270 Peelcoat - emmer 20L	115320000

Product [PCO-270]

Karakteristieken

Deze sneldrogende, solventvrije harsemulsie vormt een flexibele beschermcoating. Aanbrengen met airless spuitapparatuur of een zachte borstel. Waterdicht en bestand tegen weer en wind. Peelcoat is als een folie volledig verwijderbaar door eenvoudig afpellen, zonder resten na te laten.

Toepassingen

- Beschermt tegen mechanische verwerking (zoals slijpgruis) en inwerking van bouwchemicaliën (zoals cement).
- Lichtdoorlatend voor het beschermen van glas en ramen tijdens bouwwerken.

Gebruik

- Bescherm ventilatieroosters, zonweringen, borstels van schuiframen en andere gevoelige materialen of constructies door goed af te dekken.
- Rubbers en siliconenvoegen inwrijven met Silicon 100 of Nova-Boot Lube.
- Goed oproeren en onverdund aanbrengen op handdroge ondergrond bij temperatuur tussen +5°C en +30°C, zonder vooruitzicht van regen of vorst binnen de 12u. Bij binnen gebruik goed verluchten.

- Aanbrengen airless spuitapparatuur: spuitdruk 100-150 bar, opening 0,015 inch (0.38 mm) tot 0,019 inch (0.48 mm). Neem voorzorgen om overspray te vermijden. Bescherm omliggende materialen tegen spuitnevel of gebruik een sprayboard. Vermijd sterke wind.
- Aanbrengen met zachte borstel: in 3 kruiselingse lagen. Volgende laag aanbrengen als de vorige handdroog is (2-tot 8u).
- Controleer de laagdikte: minimaal 0,6mm en maximaal 1,5mm.
- Verbruik tussen 0,6 en 1,5 l/m².
- Verwijder afplaktape direct na het aanbrengen van Peelcoat. Reinig gereedschap en gemorst product direct met water.

Maximale beschermtijd : buiten 6 maanden en binnen 12 maanden. Verwijder Peelcoat vóór het einde van de beschermtijd.

Minimum temperatuur bij het verwijderen: +5°C.

Niet gebruiken op blauwe steen, blank hout, plexiglas en ruwe ondergronden. Pas bij twijfel toe op een weinig zichtbare plaats en test het verwijderen na 24 uren.

Opgelet! Bij overschrijding van de maximale beschermtijd en/of in geval van te dunne lagen kunnen zich problemen voordoen met het verwijderen en kan de laag brokkelig worden.