



Nova Power Grip 409 2-K

PU 2C POUR COLLAGE ET REPARATION

- ✓ Haute capacité remplissante et adhérence unique.
- ✓ Peut être poncé, foré et taraudé rapidement.
- ✓ Besoin de rapidité: consulter Nova Power Grip 401 2-K et 403 2-K.

Caractéristiques techniques

- Base: polyuréthane.
- Odeur: typique.
- Couleur après mélange: noir.
- Temps de mélange à 23°C: 5 minutes.
- Temps de travail à 23°C: 8 à 10 minutes.
- Maniable à 23°C : après 60 minutes.
- Prêt à repeindre à 23°C: après 2 heures.
- Elongation: 80%.
- Résistance à la traction: 2620 N/cm².
- Force de cisaillement: 1378 N/cm².
- Résistance thermique: 90°C continu.
- Adhérence: très bonne adhérence sur la plupart des matières synthétiques, polyesters, métaux ferreux et non-ferreux, laques de voitures et vernis; dépasse la cohésion des surfaces comme le béton, la pierre, le bois,... plus de 2N/mm² aux métaux (valeur arithmétique pratique).
- Résistance chimique: résistant à la plupart des acides, aux alcalis, aux huiles, aux graisses, à l'essence, au mazout, à la plupart des solvants, aux solutions de sel, aux vapeurs agressives, à l'air maritime,... pas de résistance aux solvants puissants.
- Durcissement: sans rétraction.
- Min. température de traitement : 8°C
- Résistance électrique: > 109Ohm.
- Teneur de matériaux solides: 100%.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Produit [NPG9]

Caractéristiques

Nova Power Grip 409 2-K est une colle à 2 composants superpuissante avec un long temps de travail pour le collage de spoilers, de panneaux, de pare-chocs,... Nova Power Grip 409 2-K approche la solidité et la flexibilité des matériaux synthétiques. Nova Power Grip 409 2-K est rapidement ponçable en épaisseur comme en couche fine. Nova Power Grip 409 2-K convient aux collages comme aux réparations.

Applications

Automotive:

- Pour le collage des métaux ferreux et non-ferreux, pour la réparation des filets abimés.
- Pour la réparation des pièces moteurs non soudables, comme aluminium, zamac,...

Industrie:

- Pour la réparation de pièces machine et moteur non-soudable.
- Pour la réparation de goulottes et clavettes.
- Pour la réparation de rotors ou des pales de ventilateurs et de pompes.
- Pour la réparation de pompes et de soupapes papillon.
- Pour le collage des métaux ferreux et non-ferreux.

- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Nova Power Grip 409 2-K - cartouche 250ml

590419000

Emploi

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle.

Préparation de la surface

- Nettoyer à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam.
- Rendre la surface rugueuse.
- Dépoussiérer.
- Dégraisser à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam.
- Sécher à l'air comprimé.

Préparation de la cartouche

- Enlever le capuchon de la cartouche.
- Placer la cartouche dans le pistolet.
- Pomper pour vérifier la sortie simultanée des deux composants.
- Placer l'embout mélangeur et le couper pour agrandir la sortie si souhaité.
- Sortir 2cm de produit.
- Appliquer sur surface sèche et propre.
- Après interruption de 5 minutes remplacer l'embout mélangeur.

Stockage

- Enlever l'embout mélangeur.
- Nettoyer les orifices.
- Replacer le capuchon.

Utiliser un enduit souple pour plastiques pour une finition parfaite (avant laquage).

