



ACO-210 Anticorro

REVÊTEMENT ANTICORROSION POUR ALUMINIUM ET ACIER

- ✓ Long temps ouvert
- ✓ Degré de protection Seaside
- ✓ Peut être peint

Caractéristiques techniques

- Base : polymère hybride 1K.
- Durcissement : durcissement par réaction avec l'humidité de l'air.
- Consistance : pâte.
- Couleur : noir.
- Température de traitement : entre +5°C et +35°C.
- Résistance à la température : de -40°C à +90°C.
- Formation de peau : > 30 minutes.
- Durcissement (en ongle) : <24h.
- Résistance à la traction : 1,7 MPa.
- Allongement à la rupture : >270%.
- Conservation : 12 mois, conservé au frais et au sec dans l'emballage d'origine.
- Mesures de sécurité : veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Emballage

ACO-210 Anticorro - poly bag 750ml

602351000

Produit [ACO-210]

Caractéristiques

Revêtement métallique hybride Polymère pour la protection anticorrosion et anti-impact de tous types d'aluminium, d'acier et de métaux non ferreux. Facile à appliquer au rouleau, à la brosse ou au couteau à enduire. Long temps ouvert, durcissement rapide. Degré de protection Seaside (rapport de test Metalogic filiform corrosion & acetic salt spray test). Durcit en un revêtement élastique à haute résistance aux impacts.

Applications

- Revêtement résistant à la rouille et à la corrosion pour acier et aluminium
- Protection des soudures et travaux de meulage dans les éléments de carrosserie
- Réparation de revêtement de soubassement

Emploi

- Nettoyer avec Novatio Safety Clean et/ou Multifoam.
- Appliquer Anticorro sur un côté avec un rouleau à peinture ou un couteau à mastic.
- Placer le coin, monter l'onglet et assembler.
- Enlever tout excès de produit avec Safety Clean.
- Presser les angles et nettoyer les onglets de suite avec Safety Clean.