



HPG-590 High Pressure Grease

Lubrifiants

GRAISSE HAUTE PERFORMANCE POUR UNE LUBRIFICATION DURABLE DES ROUEMENTS

- ✓ Classe NLGI 3, adaptée aux roulements fortement sollicités
- ✓ Résiste jusqu'à +130°C, brièvement jusqu'à +150°C
- ✓ Applicable à partir de -30°C
- ✓ Parfaitement étanche
- ✓ Sans corrosion des métaux non ferreux
- ✓ Traitement durable des roulements

Caractéristiques techniques

- Base chimique: huile minérale.
- Épaississant: stéarate de lithium.
- Classe NLGI: 3.
- Couleur: jaunâtre.
- Pénétration (0,1 mm): 220 - 250.
- Point de goutte: 190°C.
- Plage de température: -30°C à +130°C (brièvement +150°C).
- Viscosité cinématique (40°C): 290 mm²/s.
- Viscosité cinématique (100°C): 20 mm²/s.
- Densité relative (20 °C): 0,86 - 0,95.
- Résistance à l'eau: 100 %.
- Corrosion du cuivre: grade 1.

Emballage

HPG-590 High Pressure Grease - 100gr	231161000
HPG-590 High Pressure Grease - 500gr	231165000

Produit [HPG-590]

Caractéristiques

Lubrifiant haute performance de couleur claire à base d'huile minérale avec épaississant au lithium. Excellente résistance à l'eau, aux hautes pressions et températures pour une lubrification à long terme des roulements et des composants mécaniques dans les applications industrielles et automobiles.

Applications

- Lubrification des moyeux de roues, des rotules et des roulements sur les véhicules automobiles
- Lubrification des pompes à eau dans le secteur automobile
- Lubrification à long terme des roulements des machines de remplissage et d'emballage
- Lubrification des roulements des engins de chantier et des machines agricoles fortement sollicités
- Protection contre la poussière et l'humidité dans le cas d'applications en extérieur
- Lubrification des guides et des câbles d'ascenseurs et de grues de chantier

Emploi

- Nettoyez soigneusement les composants et éliminez la vieille graisse, la saleté et l'humidité.
- Remplissez à moitié les roulements à rouleaux, au tiers les roulements à grande vitesse et totalement les roulements à basse vitesse.
- Au montage : appliquez une fine couche sur les surfaces de contact.
- Enlevez l'excédent de graisse et refermez l'emballage après utilisation.
- Ne pas mélanger avec des matières grasses à base d'un autre épaississant sans test de compatibilité préalable.