



# Carseal Spray

POLYMERE HYBRIDE VAPORISABLES POUR JOINTS DE CARROSSERIE

- ✓ Adhérence exceptionnelle sur l'acier, le galvanisé, l'aluminium, le bois, les primers et les laques.
- ✓ Peut être peint immédiatement.
- ✓ Résistance chimique, aux U.V. et aux conditions atmosphériques.
- ✓ Forme une couche flexible, dure et résistante aux rayures.
- ✓ Egale toutes les structures "premier montage" à l'aide du Novatio Mastergun.

## Caractéristiques techniques

- Base: polymère ms.
- Forme: pâteux.
- Odeur: neutre.
- Poids spécifique: 1,38.
- Viscosité: pâte pulvérisable.
- Formation de peau: 20 min. à 23°C - 50% R.V.
- Durcissement: 3 mm à 24h; 5 mm à 48h - 23°C - 50% R.V.
- Dureté Shore A: 45.
- Elongation jusqu'à rupture: 450%.
- Résistance à la traction: 7 N/mm.
- Résistance à la temp.: -40°C tôt +90°C; momentané: +140°C.
- Température d'application: de +5°C jusqu'à +40°C.
- Peut être peint: oui.
- Couleur: beige et noir.
- Conservation: 12 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

## Emballage

Carseal Spray beige - cartouche 290 ml	536510000
Carseal Spray noir - cartouche 290 ml	536520000
Carseal Spray noir - bidon 20L	536530000

## Produit [CSS]

### Caractéristiques

Carseal Spray reste flexible et durcit sous l'influence de l'humidité de l'air et ne contient pas d'isocyanate. Carseal Spray peut être peint immédiatement, même mouillé/mouillé. Carseal Spray ne contient pas de solvants, ni d'isocyanates et s'utilise en toute sécurité, même par sur le polystyrène expansé.

### Applications

- La protection de planchers, d'entrées de porte et d'emplacements de batteries.
- Le collage d'aluminium sur verre et d'aluminium sur bois.
- Comme isolation acoustique d'entre autres des salles de moteur et de machine,....

## Emploi

- Appliquer sur surfaces propres
- Etaler à la brosse, la spatule ou tamponner au besoin

Avec pistolet à structurer (Novatio Mastergun).

- Monter l'embout adéquat sur la cartouche préparée et l'introduire dans le pistolet.
- Régler la pression d'air selon le débit souhaité.

Enlever le surplus avec Safety Clean. Peut être peint de suite après formation de peau rapide.

