



# FCP-110 FP Construct

Kleber und Abdichtungsprodukte

1K HYBRID-MS-POLYMER-KLEBER

- ✓ Eckverklebung von Fenster- und Türprofilen.
- ✓ Handfest nach 3 Stunden.

## Technische Informationen

- Basis: 1K MS-Hybridpolymer.
- Aushärtung: Aushärtung durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit.
- Konsistenz: Paste.
- Farbe: hellgrau.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen +5°C bis +35°C.
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.
- Hautbildung: 2-5 Minuten.
- Aushärtung (in Gehrung): 24 Std. (maximale Festigkeit nach 7 Tagen).
- Zugfestigkeit ohne MGM-170:
  - Nach 3 Std.: 0.3 N/mm<sup>2</sup>.
  - Nach 24 Std.: 1.4 N/mm<sup>2</sup>.
  - Nach 7 Tagen: 2.0 N/mm<sup>2</sup>.
- Zugfestigkeit mit MGM-170:
  - Nach 3 Std.: 0.7 N/mm<sup>2</sup>.
  - Nach 24 Std.: 1.8 N/mm<sup>2</sup>.
  - Nach 7 Tagen: 2.0 N/mm<sup>2</sup>.
- Bruchdehnung: >200%.
- Haltbarkeit: 12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.
- Sicherheitsmaßnahmen: Bitte informieren Sie sich im Sicherheitsdatenblatt.

## Verpackung

FCP-110 FP Construct Ramen en Deuren anthrazit - Kartusche 290ml	527106116
---	-----------

## Produkt [FCP-110R&D]

### Eigenschaften

Enthält keine Isocyanate, ist frei von bekannten toxischen Substanzen und ist nicht korrosiv. Sicher auf allen Nasslacken, Pulver- und Strukturbeschichtungen. Schneller und hoher Aufbau der Festigkeit, gute Haftung auf Aluminiumlegierungen. Die starren Verbindungen reduzieren Vibrationen und Kontaktgeräusche.

### Anwendungen

Verkleben von Quetschecken in Fenster- und Türprofilen.

## Verwendung

- Ggf. reinigen mit Safety Clean und/oder Multifoam.

Optional: MGM-170 als Beschleuniger für einen schnelleren Aufbau der Festigkeit und eine garantierte Aushärtung anwenden. Benetzen Sie die Kammern der Quetschecken leicht oder befeuchten Sie die Quetschecken mit MGM-170.

- Bringen Sie FCP-110 FP Construct in die Kammern ein.
- Positionieren Sie die Quetschecken und monieren Sie das Fenster.
- Entfernen Sie überschüssiges Produkt, pressen Sie die Ecken zusammen und reinigen Sie die Gehrungen sofort mit Safety Clean.