



# Seal & Bond MS Screen

AUTOGLAS SCHNELLKLEBER

- ✓ Positiver Tatcham-Crashtest nach 2 Stunden.
- ✓ Sehr hohe Zugfestigkeit, ohne Primer, auf Lacken, Lackierungen, blanken Metallen, Aluminium, verzinkt, ....
- ✓ Stabil mit hoher Direkthaftung und Verwindungssteifigkeit.

## Technische Informationen

- Basis: MS-Polymer.
- Farbe: schwarz.
- Spezifisches Gewicht: 1,5 g/m<sup>2</sup>.
- Viskosität: Paste. Shorehärte (DIN 53503): 50 Shore A nach 3 Wochen bei 23°C / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Schrumpfung (DIN 52451): < 5 %.
- Dichte (DIN EN 27390): hängt bei Nähten bis 40 mm Dicke nicht durch.
- Bruchdehnung: > 450 %.
- Module bei 100 % Dehnung: 1,0 N/mm<sup>2</sup> bei 23°C (DIN 53504 S2).
- Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): 2,3N/mm<sup>2</sup>.
- Hautbildung: +/- 5 Min.
- Aushärtung: nach 24 Std. 2,5 mm, nach 48 Std. 3,5 mm.
- Wartezeit bis zur Ingebrauchnahme: 6 Std. bei 23°C bei 50 % rF.
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.
- Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C.
- Chemische Beständigkeit: gut bei: Wasser, Salzwasser, aliphatischen Lösungsmitteln, Ölen, Fetten, verdünnten organischen Säuren und Laugen; mäßig bei: Estern, Ketonen, Aromaten; schlecht bei: konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungsmitteln; perfekt: witterungsbeständig
- Haltbarkeit: 12 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.

## Produkt [SMS]

### Eigenschaften

Seal & Bond MS Screen ist ein 1-Komponenten-Klebstoff auf Basis von MS-Polymeren. Seal & Bond MS Screen hat eine kurze Trocknungszeit und benötigt keine Grundierung. Seal & Bond MS Screen hat eine hohe Zugfestigkeit, eine gute Torsionssteifigkeit und zeigt keine Alterserscheinungen. Nicht ausgehärtete Klebstoffreste sind leicht zu entfernen und eine angebrochene Kartusche kann lange gelagert werden.

- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Verpackung

Seal & Bond MS Screen - Kartusche 290ml

537296000

## Verwendung

- Mindestens einen Teil des „alten“ Scheibenklebers entfernen.
- Die Kleboberfläche mit Novatio Safety Clean reinigen und trockenblasen.
- Die Scheibe mit Novatio Safety Clean und Novatio Multifoam einsprühen, mit einem Tuch verreiben und mit einem sauberen Tuch nachreiben.
- Seal & Bond MS Screen gleichmäßig auf dem Fahrzeug oder auf der Scheibe anbringen.
- Die Fenster öffnen, die Scheibe platzieren, andrücken, korrigieren und falls nötig anspannen (innerhalb von 2 Minuten).

