

AFX-150 Al-Fix 2K



VULLENDE CA LIJM

- ✓ Vullend vermogen tot 5 mm.
- ✓ Snelle, gelijkmatige uitharding.
- ✓ Ook voor verticaal gebruik.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: cyanoacrylaat, 100% vaste stoffen.
- Kleur: transparant.
- Overschilderbaar: ja.
- Vullend vermogen: tot 5mm.
- Uithardingstijd: 3 min. Hogere temperaturen versnellen de uitharding.
- Hardheid: 56 shore D.
- Modulus 100%: hoog (>1 MPa).
- Verwerkingstemperatuur lijm en ondergrond: min +5°C en max +40°C.
- Chemische bestendigheid:
 - slecht: zuren, alkali en water.
 - matig: oplosmiddelen.
 - goed: olie.
- Temperatuurbestendigheid: tussen -10°C en +40°C (pieken tot -40°C en +100°C).
- Houdbaarheid: 9 maanden, bewaard tussen 2° en 10°C . Hogere temperaturen verkorten de houdbaarheid.

Verpakking

AFX-150 Al-Fix 2K - 11gr	501211000
AFX-150 Al-Fix 2K tip - 12st	501220390

Product [AFX150]

Karakteristieken

Al-Fix 2K is een multifunctionele 2-componenten cyanoacrylaatlijm die door zijn gelvorm ook verticaal te gebruiken is zonder uitvloeien. Al-Fix 2K is bij gebruik van de fijne mengtip precies te doseren en zeer nauwkeurig aan te brengen.

Toepassingen

- Uitstekende hechting op verscheidene ondergronden zoals metalen, vele kunststoffen, rubber, hout, papier, ...
- Voor toepassingen met variërende hechtspeling tot 5 mm.
- Voor toepassingen waarbij volledige uitharding van overtollige lijm vereist is.

Gebruik

- Afsluitdopjes van patroon verwijderen, plunjer plaatsen en componenten op gelijk niveau brengen.
- Mixertip bevestigen en 2 cm product uitspuiten om goede menging te verzekeren.
- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Na een onderbreking van 2 minuten een nieuwe mixertip gebruiken.

- Voor stockage: mixertip verwijderen, koppelsysteem zuiver maken en afsluiten met dopje. Bij twijfel eerst de hechting testen. Geen hechting op LSE plastics.