



# EPC-140 EP Construct 2K Ramen en Deuren

Lijmen en afdichtingen

## 2K EPOXYLIJM

- ✓ Hoekverlijming van raam- en deurprofielen.
- ✓ Lange open werktijd.
- ✓ Extreem hoge hechtcracht.

## Technische Eigenschappen

- Basis: 2K epoxy.
- Uitharding: uitharding door reactie met ingemengde katalysator.
- Consistentie: pasta.
- Kleur: beige.
- Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +150°C.
- Gelvorming/ open tijd: 4 uur.
- Uitharding (in verstek): 24h (maximale krachtopbouw na 7 dagen).
- Treksterkte:
  - na 24u: 12 N/mm<sup>2</sup>.
  - na 7 dagen: 17 N/mm<sup>2</sup>.
- Hardheid: 75 shore D.
- Houdbaarheid: 24 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

EPC-140 EP Construct 2K Ramen en Deuren beige  
- patroon 2x200ml

513001116

## Product [EPC-140R&D]

### Karakteristieken

Bevat geen isocyanaten en is niet corrosief. Veilig op alle natte lakken, poeder- en structuurcoatings. De lange open werktijd beperkt het vervangen van de mixertip. Na gelijkmatige uitharding goede hechting op aluminiumlegeringen en PVC. Extreem sterke en rigide verbindingen, raammontage zonder persen is mogelijk.

### Toepassingen

Hoekverlijming van pershoeken in raam- en deurprofielen.

## Gebruik

- Afsluitdop verwijderen en pompen tot de twee componenten evenredig vloeien.
- Mixertip monteren en 5 cm uitspuiten tot het bekomen van een homogene kleur.
- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Na 3 tot 4 uren inactiviteit mixertip vervangen.

De mixertip verwijderen na gebruik en patroon stockeren met de afsluitdoppen.

Bij gebruik van pneumatisch pistool: enkel met telescopische zuigers.

Pershoeken:

- EPC-140 EP Construct aanbrenen in de kamers van de pershoeken.
- De pershoeken plaatsen en het raam monteren.
- De hoeken persen en overtollig product verwijderen; de verstekken reinigen met behulp van Safety Clean.

Bij verlijming zonder persen: klem de stukken gedurende 24 uur.

Hogere temperaturen versnellen de uitharding.