



ACO-210 Anticorro Ramen en Deuren

ANTICORROSIEBEHANDELING VOOR ALUMINIUM VERSTEEKEN

- ✓ Lange open werktijd.
- ✓ Hoekafdichting en -bescherming.
- ✓ Goed verwerkbaar met rol of plamuurmes.

Technische Eigenschappen

- Basis: 1K MS hybride polymeer.
- Uitharding: vernetting door reactie met luchtvochtigheid.
- Consistentie: pasta.
- Kleur: zwart/ licht grijs.
- Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
- Huidvorming: > 30 minuten.
- Uitharding (in verstek): <24h.
- Treksterkte: 1,5 MPa.
- Rek bij breuk: >350%.
- Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

| | |
|---|-----------|
| ACO-210 Anticorro lichtgrijs Ramen en Deuren - blik 750ml | 602350116 |
| ACO-210 Anticorro zwart Ramen en Deuren - blik 750ml | 602351116 |
| ACO-210 Anticorro Ramen en Deuren lichtgrijs - 6-Pack | 602354116 |
| ACO-210 Anticorro Ramen en Deuren zwart - 6-Pack | 602355116 |

Product [ACO-210R&D]

Karakteristieken

Deze hybride ms polymeer hecht perfect op aluminium, heeft een trage huidvorming voor comfortabel werken, een goed vullend vermogen zonder druipen en resten zijn eenvoudig te verwijderen.

Toepassingen

Anticorrosie-behandeling voor verstekken van ramen en deuren.

Gebruik

- Reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Breng Anticorro aan op één zijde met een verfrroller of een plamuurmes.
- Plaats de pershoeken, monteer het verstek en druk samen.
- Verwijder eventueel overtollig product met Safety Clean.
- Pers de hoeken en reinig de verstekken onmiddellijk met Safety Clean.