



Seal & Bond Spray

VERSPUITBARE HYBRIDE POLYMEER VOOR VERLIJMING EN AFDICHTING

- ✓ Uitzonderlijk sterke hechting op de meeste materialen, zelfs vochtige.
- ✓ Direct overschilderbaar.
- ✓ U.V.-, weer- en chemisch bestendig.
- ✓ Vermindert trillingen en geluidsoverbrenging.
- ✓ Vormt een flexibele, taai en krasbestendige laag.

Technische Eigenschappen

- Basis: ms polymeer.
- Kleur: beige of zwart.
- Geur: neutraal.
- Viscositeit: verspuitbare massa.
- Huidvorming: 20 min. bij 23°C.
- Doorharding bij 23°C:
 - 3 mm op 24 uren
 - 5 mm op 48 uren
- Hardheid shore A: 45. Rek bij breuk: 450%.
- Treksterkte: 70 N/cm².
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C – piek 140°C.
- Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
- Soortelijk gewicht: 1,38.
- Originele verpakking bij een temperatuur van 5°C tot 25°C.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond Spray beige - patroon 290 ml	536509000
Seal & Bond Spray zwart - patroon 290 ml	536519000
Seal & Bond Spray zwart - bus 20L	536525000

Product [SBS]

Karakteristieken

Verspatel-, verborstel- en verspuitbare lijm en/of kit op basis van hybride polymeren. Blijvend flexibel en drogend onder invloed van luchtvochtigheid, zonder isocyanaten en zonder solventen. Eenvoudig te verspuiten en te structureren met de Novatio Mastergun. Seal & Bond Spray kan snel overschilderd worden, zelfs nat in nat.

Toepassingen

- verlijmen van: parket op vloertegel, beton,...; tegel op tegel, novylon en tapijt op tegels,...; aluminium op glas, aluminium op hout; piepschuim op hout; lood op andere bouwmaterialen; decoratieve vloer- en wandbekleding.
- als geluidsisolatie van o.a. machineruimtes,...

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere ondergrond.
- Borstelen of tamponneren naar wens.

Met structuurpistool (Novatio Mastergun).

- Op voorbereid patroon de aangepaste spuitmond monteren en in het pistool plaatsen.
- Luchtdruk regelen naargelang de gewenste hoeveelheid product.

Overtollig product verwijderen met Safety Clean. Na snelle huidvorming direct overschilderbaar. Vanwege de verscheidenheid aan lakken en verven op de markt, wordt testen aanbevolen. Het gebruik van producten op basis van alkydharsen kan het droogproces vertragen.