



Seal & Bond MS40 Trans

GLASHELDERE AFDICHTINGS- EN VERLIJMINGSKIT VOOR ELK INTERIEUR

- ✓ Transparant afdichten zowel op droge als vochtige ondergrond.
- ✓ Droogt snel en bloedt niet door op natuursteen.
- ✓ Overschilderbaar met de meeste solvent- en watergedragen lakken.
- ✓ Blijvend elastisch, schimmel- en bacteriebestendig.
- ✓ Heeft een praktische verdraaibare spuitmond.



Technische Eigenschappen

- Basis: ms polymeer.
- Kleur: transparant.
- Geur: neutraal.
- Verspuitbaarheid: 5 bar / 3 mm / 23°C 160 g/ min.
- Huidvorming: 23°C 50% RV 5 minuten.
- Kleefvrij: 23°C 50% RV 40 minuten.
- Doorharding: 23°C 50% RV
 - 24u - 4mm
 - 48u - 5mm
 - 72u - 8mm
- Max. toelaatbare vervorming: 20% (volgens ISO 9046).
- Dilatatievoegen: ISO 11600 F 20% HM E.
- Hardheid - DIN 53505:40 Shore A.
- Treksterkte: 220 N/cm².
- Scheursterkte - DIN 53507: ca. 40N/cm².
- Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +95°C.
- Piek: 155°C max. 30 min.
- Volumekrimp na uitharding: < 2%.
- Hechting: uitstekend op o.a. tegels, cement, natuursteen, hout, beton, aluminium.
- Op PP, PE, PTFE en bitumen is geen hechting verzekerd.

Product [MS40 Trans]

Karakteristieken

Seal & Bond MS40 Trans is een krachtige transparante afdichtingskit op basis van hybride MS-polymeren. Seal & Bond MS40 Trans is een ideale afdichtingskit met goede verlijmingseigenschappen op de meeste bouwmaterialen. Seal & Bond MS40 Trans is goed schimmel- en bacteriebestendig. Seal & Bond MS40 Trans bloedt niet door op natuursteen en kan aangebracht worden op natte ondergrond.

Toepassingen

- Het ideale transparante, elastische verlijmings- en afdichtingsproduct voor gebruik in badkamer, keuken en interieurbouw.
- Heeft een sterke hechting op de meeste materialen zoals natuursteen, baksteen, beton, keramiek, email, acrylaat, porselein, lak, metalen, zacht en hard hout (uitgezonderd PP, PE, PTFE en bitumen). Veilig op natuursteen, bloedt niet door.
- Ideaal voor spiegels, tast de zilverlaag niet aan.

- Rek bij breuk - DIN 53504: > 350%.
- Kleurvastheid: kleurverandering kan ontstaan door externe omstandigheden.
- Overschilderbaar: OK met de meeste solventen en watergedragen lakken.
- Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C.
- Chemische bestendigheid:
 - goed: water, zeewater, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren, logen.
 - matig: esters, ketonen, aromaten.
 - slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde solventen, zwembadwater.
- Drukbestendigheid (ISO 11432): 0,84 N/mm².
- Houdbaarheid: 12 maanden in gesloten, originele verpakking, droog en koel bewaren.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond MS40 Trans - patroon 310ml

539596000

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Niet uitgeharte restanten verwijderen met Safety Clean.

Kan verkleuren door UV-licht, lakken, solventen, Als gevolg van de grote verscheidenheid van verschillende kunststoffen en samenstellingen, evenals materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie, worden voorafgaande testen aanbevolen. Hechting op PP, PE, PTFE of ondergronden die deze grondstoffen bevatten eerst testen.

Vanwege de verscheidenheid aan lakken en verven op de markt, wordt testen aanbevolen. Het gebruik van producten op basis van alkydharsen kan het droogproces vertragen.

