



Poxy Quartz

VULMIDDEL VOOR EPOXYHARSMORTEL

✓ Voor het samenstellen van kunstharsmortels, in combinatie met Poxycon.

Tools

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: gewassen en vuurgedroogde quartz.
- Kleur: wit-grijs.
- Dichtheid: 2,65.
- Korrelgrootte: \pm 0,2 - 2,0 mm.
- Houdbaarheid: droog opgeslagen onbeperkt houdbaar.

Verpakking

Poxy Quartz - 0,2-2,0mm - emmer 20kg

637319000

Product [PQZ]

Karakteristieken

Gebruik

Vloeistofdicht Poxycon-mortel

Eerst een grondlaag Poxycon aanbrengen. Dan Poxy Quartz aan de goed gemengde Poxycon toevoegen in de daarvoor voorziene emmer. Mengverhouding naar gewicht: 1 deel Poxycon en 5 delen Poxyc Quartz. Direct verwerken. Verbruik per mm laagdikte op 1 m²: ca. 0,4 kg Poxycon en 2,0 kg Poxyc Quartz.

Openporige Poxycon mortel

Eerst een grondlaag Poxycon aanbrengen. Dan Poxy Quartz aan de goed gemengde Poxycon toevoegen in de daarvoor voorziene emmer. Mengverhouding naar gewicht: 1 deel Poxycon en 10 delen Poxyc Quartz. Direct verwerken. Verbruik per mm laagdikte op 1 m²: ca. 0,2 kg Poxycon en 2,0 kg Poxyc Quartz.