Nova Wet Stick

BATON EPOXY CERAMIQUE BICOMPOSANT

- Pour la réparation et le remplissage de la plupart des matériaux dures, même mouillés.
- Peut être travaillé et peint.
- Résistance chimique et à la pression jusqu'à 75 N/mm².

Caractéristiques techniques

- Composition: des résines époxy et de la poudre céramique.
- Forme: pâte solide.
- Odeur: presqu'inodore.
- Couleur après durcissement: blanc/beige.
- Temps de travail: 30 minutes.
- Temps de séchage: 60 minutes.
- Important: des températures élevées accélèrent le temps de durcissement, des températures basses ralentissent le temps de durcissement.
- Résistance chimique: complète après 24 heures, résiste e.a. à l'alcool, aux esters, l'eau salé, les huiles, la plupart des acides et des alcalins.
- Peut être peint: oui.
- Résistance de température: de -50°C jusqu'à +120°C et momentané jusqu'à +150°C.
- Résistance à la traction (DIN 53283): 6.2 N/mm².
- Résistance à la pression (DIN 53281-83): 75 N/mm².
- Dureté Shore D: 65.
- Résistance électrique (ASTM D257): 5-11 Ohm/cm.
- Résistance diélectrique (ASTM D149): 3.0 KV/mm.
- Conservation: 18 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Nova Wet Stick - 115gr	638050000

Produit [NWS]

Caractéristiques

Nova Wet Stick est une résine époxy chargée de particules céramiques, idéal pour des réparations rapides, même dans l'eau. Il adhère sur la plupart des matériaux comme e.a. métal, plastic dur, bois, verre, pierre,les surfaces céramiques, ... Le Nova Wet Stick durci peut être foré, taraudé, poncé et peint. Le Nova Wet Stick a une bonne résistance chimique et offre une bonne isolation électrique, après durcissement.

Applications

Etancher des fuites, des déchirures et des trous dans des réservoirs d'eau, tuyaux de décharge, gouttières, des radiateurs de bâtiments, de véhicules, de machines, des réservoirs de carburants, sanitaire et piscines.

Remplir des irrégularités en restauration de sculpture en bois, meubles, fenêtres, portes, ...

Emploi

- Couper le volume désiré.
- Malaxer jusqu'obtention d'une couleur homogène.
- Appliquer sur surface propre et stable.

Si une résistance à des températures plus haute que 150°C est nécessaire, utiliser le Nova Titan Stick.