



PTA-170 Protection Tape

ALLROUND UV-BESTENDIGE BESCHERMINGSTAPE

- ✓ Tot 6 maanden bestand tegen UV-straling
- ✓ Laat geen residu na, herpositioneerbaar
- ✓ Sterk schuur-, scheur- en krasbestendig
- ✓ Sterk resistent tegen temperatuur, water en chemicaliën

Technische Eigenschappen

- Lijm: drukgevoelige acrylaatlijm.
- Drager: LDPE/HDPE laminaat.
- Kleur: wit.
- Dikte: 0.18 mm.
- Breedte: 50 mm.
- Pelsterkte: 3.2 N/cm.
- Treksterkte : 60 N/cm.
- Rek bij breuk: 15%.
- Toepassingstemperatuur(*): tussen +10°C en +30°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +95°C.
- UV-weerstand: zeer hoog. Geen residuvorming tot 6 maanden UV-belasting
- Waterbestendigheid: zeer hoog.
- Chemische weerstand: zeer hoog (afhankelijk van het type chemische stof).
- Houdbaarheid: 42 maanden, in een zuivere en droge omgeving tussen +10°C en +40°C.

Verpakking

PTA-170 Protection Tape - 50mm / 50m	561205390
PTA-170 Protection Tape - 100mm / 50m	561210390

Product [PTA-170]

Karakteristieken

PTA-170 Protection Tape is een krachtige beschermtape voor alle gladde oppervlakken. Het scheurt gemakkelijk af in de breedte, maar niet in de lengte. De gelamineerde toplaag is tot een half jaar bestand tegen de inwerking van weer en wind, temperatuur en extreme UV-straling, en is zelfs dan nog eenvoudig in één stuk te verwijderen zonder sporen na te laten. De tape is eenvoudig in gebruik, en kan gemakkelijk geherpositioneerd worden.

Toepassingen

- Beschermen van raam- en deurprofielen tijdens transport en na plaatsing
- Transportbescherming van ano-look profielen
- Afdekken van gevoelige oppervlakken bij slijp- en schuurwerkzaamheden
- Beschutten van carrosserie-onderdelen
- Tijdelijke fixatie of bundeling van kabels en leidingen
- Afdekking bij corrosiebescherming of sealingprocessen (underbody, ...)
- Scheurbare, "clean-removal" tape voor assemblage- en onderhoudswerk
- Afscherming van scherpe randen en hoeken.

Gebruik

- Aanbrengen op een zuiver en droog oppervlak, reinig indien nodig met Safety Clean en /of Multifoam.

- Goed aandrukken voor een maximale eerste hechting. De uiteindelijke hechting wordt bereikt na 24u (bij 23°C).
- Test steeds de compatibiliteit op onbekende of nieuwe substraten. Langdurig gebruik op zacht PVC kan de lijmlaag verweken. Bij verwijdering kunnen dan residu's van de lijmlaag achterblijven. Verwijder deze met Safety Clean of SLX-112 SolvX Cleaner.