



NSP-2700

Novaquaspray

POLYVALENTE BESCHERMING EN DICHTING

- ✓ Snel dichten van waterlekken.
- ✓ Metaal beschermen tegen corrosie.
- ✓ Overschilderbare rubberfilm.
- ✓ Voor binnen en buiten.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: SBR: styreen butadiëen rubber; bevat geen bitumen en geen siliconen.
- Geur: solvent.
- Kleur: zwart.
- Consistentie: semi-vloeibaar.
- Toepassingstemperatuur: tussen +15°C en +25°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
- Huidvorming (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% RV): 25 minuten.
- Tijd tussen 2 lagen (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% RV): 10 minuten.
- Volledige droging (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% RV): 90 minuten.
- Overschilderbaar: ja, na droging.
- Bestendigheid: water, zeewater, olie, zwakke basen en zwakke zuren.

Verpakking

NSP-2700 Novaquaspray zwart - aerosol 500ml 602001000

Product [NSP-2700]

Karakteristieken

Novaquaspray dicht lekken in de meeste materialen. Het is een sproeirubber met een hoge hechting en snelle harding. Na 20 minuten drogen is Novaquaspray perfect waterdicht en na volledige uitharding vormt zich een flexibele, waterdichte elastomeerfilm.

Toepassingen

- Dichten van lekken in daken, dakgoten, afvoeren.
- Beschermen van metalen tegen corrosie.
- Beschermen van hout in contact met vocht en grond.
- Dichten van kieren in carrosseriewerk, caravans, mobilhomes, ...

Gebruik

- Bus goed schudden vóór gebruik.
- Aanbrengen op zuivere, stabiele en droge ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam. Gladde oppervlakken licht opschuren.

- Eerste, dunne laag aanbrengen vanop 25-40 cm afstand. Dan opbouwen tot een dikte van ongeveer 0,5 mm met respect van 10 minuten wachttijd tussen twee lagen.
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.

Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen. Kan na 90 minuten geschilderd worden met de meeste verven en lakken. Reinigen kan met Safety Clean. Niet gebruiken in vijvers en niet bestand tegen waterdruk.

