



Seal & Bond MS Screen Plus

SUPERSNELLE RUITENLIJM

- ✓ Positieve Euro NCAP drivetest na 1 uur.
- ✓ Crashtest certificaat FMVSS 212 na 1 uur met airbag.
- ✓ Stabiel, hoge aanvangsterkte en torsiestijfheid.
- ✓ Zeer hoge treksterkte, zonder primer, op vernis, lak, blanke metalen, aluminium, galvanisé, ...

Lijmen en afdichtingen

Technische Eigenschappen

- Basis: ms polymeer.
- Kleur: zwart.
- Geur: neutraal.
- Soortelijk gewicht: 1.5g/m2.
- Viscositeit: pasta.
- Shore hardheid na 3 weken bij 23°C en 50% R.V (DIN 53503): 50 Shore A.
- Krimp (DIN52451): < 5%.
- Dichtheid (DIN EN 27390): gaat niet doorhangen tot 40mm dikke naad.
- Rek bij breuk: > 450%.
- Module bij 100% rek bij 23°C (DIN 53504 S2): 1.0 N/mm2.
- Treksterkte (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm2.
- Huidvorming: +/- 5 min.
- Doorharding: na 24u. 2.5 mm, na 48u. 3.5 mm.
- Ingebruiknemingstijd bij 23°C bij R.V. van 50%: 1 uur.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot + 90°C
- Verwerkingstemperatuur: laagste +5°C - hoogste +40°C.
- Chemische bestendigheid:
 - goed: bij water, zout water, alfatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren en logen;
 - matig : ester, ketonen en aromaten;
 - slecht: geconcentreerde zuren, gechloreerde solventen

Product [SMS+]

Karakteristieken

Seal & Bond MS Screen Plus is een 1- component-lijm op basis van MS-Polymeren die uithardt door luchtvochtigheid. Seal & Bond MS Screen Plus behoeft geen primer en droogt snel. Seal & Bond MS Screen Plus heeft een hoge eerste hechting en een uitstekende permanente hechting op vernis, blanke metalen, glas, pvc, aluminium. Seal & Bond MS Screen Plus heeft een hoge treksterkte en vertoont geen ouderdomsverschijnselen. Eenvoudig verwijderen van lijmresten die nog niet uitgehard zijn. Geopend patroon kan lang bewaard worden.

- Weerbestendigheid: perfect
- Overschilderbaar: ja.
- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond MS Screen Plus - patroon 290ml

537396000

Gebruik

- Verwijder minstens een deel van de "oude" ruitenlijm.
- Het lijmooppervlak reinigen met Novatio Safety Clean en droogblazen.
- De ruit reinigen met Novatio Safety Clean en/of Novatio Multifoam: inspuiten, met doek wrijven en met propere doek nawrijven.
- MS Screen gelijkmatig aanbrengen op het voertuig of op de ruit.
- De ramen openen, de ruit plaatsen, aandrukken, corrigeren en opspannen indien nodig (binnen 2 minuten).