



Seal & Bond MS Screen Plus

SUPERSCHNELLER AUTOGLASKLEBER

- ✓ Positiver euro NCAP Fahrtstest nach 1 Stunde.
- ✓ Crashtest-Zertifikat FMVSS 212 nach 1 Stunde mit Airbag.
- ✓ Stabile, hohe Anfangsfestigkeit und Torsionssteifigkeit.
- ✓ Sehr hohe Zugfestigkeit, ohne Primer, auf Lacken, Lackierungen, blanken Metallen, Aluminium, verzinkt,

Kleber und Abdichtungsprodukte

Technische Informationen

- Basis: MS-Polymer.
- Farbe: schwarz.
- Spezifisches Gewicht: 1,5 g/m².
- Viskosität: Paste.
- Shorehärte (DIN 53503): 50 Shore A nach 3 Wochen bei 23°C / 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Schrumpfung (DIN 52451): < 5 %.
- Dichte (DIN EN 27390): hängt bei Nähten bis 40 mm Dicke nicht durch.
- Bruchdehnung: > 450 %.
- E-Modul bei 100 % Dehnung: 1,0 N/mm² bei 23°C (DIN 53504 S2).
- Zugfestigkeit (DIN 53504 S2): 2,3 N/mm².
- Hautbildung: +/- 5 Min.
- Aushärtung: nach 24 Std. 2,5 mm, nach 48 Std. 3,5 mm.
- Wartezeit bis zur Ingebrauchnahme: 1 Std. bei 23°C bei 50 % rF.
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.
- Verarbeitungstemperatur: mindestens +5°C bis maximal +40°C.
- Chemische Beständigkeit: gut bei: Wasser, Salzwasser, aliphatischen Lösungsmitteln, Ölen, Fetten, verdünnten organischen Säuren und Laugen; mäßig bei: Estern, Ketonen, Aromaten; schlecht bei: konzentrierten Säuren, chlorierten Lösungsmitteln; perfekt: witterungsbeständig

Produkt [SMS+]

Eigenschaften

Seal & Bond MS Screen Plus ist ein 1-Komponenten-Klebstoff auf Basis von MS-Polymeren, der durch Luftfeuchtigkeit aushärtet. Seal & Bond MS Screen Plus benötigt keine Grundierung und trocknet schnell. Seal & Bond MS Screen Plus hat eine hohe Anfangshaftung und eine ausgezeichnete dauerhafte Haftung auf Lacken, blanken Metallen, Glas, PVC und Aluminium. Seal & Bond MS Screen Plus hat eine hohe Reißfestigkeit und zeigt keine Alterserscheinungen. Leichte Entfernung von nicht ausgehärteten Klebstoffresten. Angebrochene Kartusche kann lange gelagert werden.

- Haltbarkeit: 12 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Seal & Bond MS Screen Plus - Kartusche 290ml

537396000

Verwendung

- Mindestens einen Teil des „alten“ Scheibenklebers entfernen.
- Die Klebeoberfläche mit Novatio Safety Clean reinigen und trockenblasen.
- Die Scheibe mit Novatio Safety Clean und Novatio Multifoam einsprühen, mit einem Tuch verreiben und mit einem sauberen Tuch nachreiben.
- Seal & Bond MS Screen Plus gleichmäßig auf dem Fahrzeug oder auf der Scheibe anbringen.
- Die Fenster öffnen, die Scheibe platzieren, andrücken, korrigieren und falls nötig anspannen (innerhalb von 2 Minuten).