

PCO-270 Peelcoat

Oberflächenschutz und -
Behandlung



ABZIEHBARE SCHUTZSCHICHT

- ✓ Zur Verwendung auf PVC, Glas, Metall und Pulverbeschichtung.
- ✓ Einfaches Auftragen und Entfernen.
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich.

Technische Informationen

- Basis: modifizierte Naturharze.
- Aussehen: dickflüssige Emulsion.
- Farbe: Weiß.
- Geruch: fast geruchlos.
- pH-Wert: 9.
- Dichte: ca. 1 kg/l.
- Anwendungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
- Berührungstrocken: nach 2 bis 8 Stunden.
- Witterungsbeständig: nach 6 bis 48 Stunden, je nach Temperatur und RH.
- Regenbeständig: 12 Stunden nach dem Aufbringen.
- Minimale Gesamtschichtdicke: 600 Mikrometer.
- Maximale Gesamtschichtdicke: 1500 Mikrometer.
- Maximale Schutzdauer: innen 12 Monate und außen 6 Monate.
- Haltbarkeit: 12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.

Verpackung

PCO-270 Peelcoat - Topf 5,5L

115305934

Produkt [PCO-270]

Eigenschaften

Diese schnell trocknende, lösungsmittelfreie Harzemulsion bildet eine flexible Schutzschicht. Mit Airless-Sprühgeräten oder einem weichen Pinsel auftragen. Wasserdicht sowie wind- und wetterbeständig. Peelcoat ist wie eine Folie durch einfaches Abziehen vollständig und rückstandsfrei entfernbar.

Anwendungen

- Schützt vor mechanischer Bewitterung (z. B. Schleifstaub) und vor der Einwirkung von Bauchemikalien (z. B. Zement).
- Lichtdurchlässig zum Schutz von Glas und Fenstern bei Bauarbeiten.

Verwendung

- Schützen Sie Lüftungsgitter, Jalousien, Bürsten von Schiebefenstern und andere empfindliche Materialien oder Konstruktionen durch Abdecken.
- Gut aufrühren und unverdünnt auf eine handtrockene Fläche bei einer Temperatur zwischen + 5 °C und + 30 °C auftragen, wenn innerhalb von 12 Stunden keine Aussicht auf Regen oder Frost besteht. Bei Verwendung in Innenräumen gut lüften.
- Aufbringen mit Airless-Pistole: Spritzdruck 100-150 bar, Öffnung 0,38 mm bis 0,48 mm.

- Aufbringen mit einem weichen Pinsel: in 2 bis 3 Kreuzgängen. Tragen Sie die nächste Schicht auf, wenn die vorherige Schicht berührungstrocken ist (2-8 h).
- Prüfen Sie die Schichtdicke: mindestens 0,6 mm und maximal 1,5 mm.
- Verbrauch zwischen 0,6 und 1,5 l/m².
- Entfernen Sie Abdeckband sofort nach dem Auftragen von Peelcoat. Reinigen Sie Werkzeuge und übergelaufenes Produkt sofort mit Wasser.

Maximale Schutzdauer: außen 6 Monate und innen 12 Monate. Entfernen Sie Peelcoat vor dem Ende der Schutzdauer.

Mindesttemperatur während des Entferns: +5°C.

Nicht auf Blaustein, blankem Holz, Plexiglas und rauen Oberflächen verwenden. Im Zweifelsfall auf eine weniger sichtbare Stelle auftragen und die Entfernung nach 24 Stunden testen.