Novafill Flex 2

COUCHE DE FOND REMPLISSANTE ET PRIMER D'ADHERENCE

- Primer d'adhérence, filler remplissant, couche de fond et élastifiant.
- Adhérence parfaite sur la plupart des matériaux dures, sans utilisation d'un primer d'adhérence.
- Avec réglage de la largeur du jet dans la tête de l'aérosol.

Caractéristiques techniques

- Temps de séchage à 20°C: sec au toucher après 15 min. (film 50 microns).
- Couleur: blanc, gris foncé, rouge, bleu, anthracite.
- Consommation:
  - 1 pleine couche couvrante = 233 gr/m²
  - 1 pleine couche remplissante = 333 gr/m².
- Tête d'aérosol (nozzle): réglable à l'horizontal (étroit) ou en vertical (large).
- Résistance thermique max.: 120°C.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Novafill Flex 2 noir - aérosol 500ml	120722000
Novafill Flex 2 gris foncé - aérosol 500ml	120712000
Novafill Flex 2 blanc - aérosol 500ml	120732000

Produit [NFF2]

Caractéristiques

Novafill Flex 2 a malgré son très haut pouvoir remplissant une très grande flexibilité. Idéale pour exécuter des petites réparations économiquement et trois couleurs de base disponible pour un laquage facile. Novafill Flex 2 est lisse et nécessite par conséquent moins de ponçage. Novafill Flex 2 convient très bien pour le séchage accéléré à l'aide d'infrarouge.

Applications

- A une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux synthétiques, tous les métaux, le galvanisé, surfaces laquées, le bois, ... sans recourir à un primer d'adhérence.
- Idéale sur spoilers, pare-chocs, jantes et enjoliveurs, retroviseurs, ...

Emploi

- Après libération de la bille mélangeuse, bien agiter avant l'emploi.
- Dégraisser la surface à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam, puis poncer légèrement.
- Appliquer le Novafill Flex 2 en plusieurs fines couches, d'une distance de +/- 25cm.
- Après l'emploi purger la valve en tenant l'aérosol à l'envers.

Après séchage (+/- 15min) le Novafill Flex 2 est ponçable (sec ou mouillé). Peut être peint avec la plupart des laques après 2 heures.Sur les plastiques contenant du PE ou du PP le Novafill Flex 2 peut avoir un moins bonne ou une mauvaise adhérence. L'emploi du Seal&Bond special Primer peut améliorer l'adhérence considérablement.

Quel Novafill Flex utiliser?

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.

- Comme première couche sur le métal nu: Nova Finish Primer pour ces capacités anti-rouille.
- Sur autres surfaces (comme entre autres les matériaux sunthétiques): Novafill Flex ou Novafill Flex 2 pour leur capacité d'adhérence (utiliser d'abord le Seal&Bond Special Primer sur les synthétiques "difficiles").
- Les couches suivantes selon nécessité de remplissage: Novafiller, Novafill Flex ou Novafill Flex 2.
- Comme dernière couche avant le laquage il est conseillé d'appliquer le Nova Finish Primer, facilitant la finition et gain de temps (moins de ponçage) par sa structure très fine.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.