Duofix

TRANSPARENTER EPOXIDKLEBER IN PRAKTISCHER VERPACKUNG

- Geeignet für die meisten Materialien.
- Stabil und füllend.
- Nach dem Aushärten leicht zu verarbeiten.
- Duo-Kartusche kann nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

Technische Informationen

Epoxidharz:
- Viskosität (25°C): 10 Pa.s
- Flammpunkt: > 200 °C
- Dichte 20°C: 1,179 g/cm³

Härter:
- Viskosität (25°C): 7 Pa.s
- Flammpunkt: 90°C
- Dichte 20 °C: 1,14 g/cm³

- Mischverhältnis: 1:1. I
- Inhalt 24 ml (2x12 ml).
- Typ: 2-Komponenten-Epoxidkleber.
- Aushärtung: 25°C.
- Verarbeitungszeit: 3-4 Minuten.
- Anfangsreaktionszeit: 9-15 Minuten. 50 %
- Stärke: nach 2 Stunden. 75 % ; nach 4 Stunden. 100 % Stärke: nach 3 Tagen.
- Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +120°C nach dem Aushärten.
- Mindestanwendungstemperatur: +5°C.
- Zugfestigkeit: DIN 53238 - Stahl C75 – sandgestrahlt bei 23°C: 25N/mm².
- Haltbarkeit: 18 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Duofix - Kartusche 28gr	512005000

Produkt [DFX]

Eigenschaften

Duofix ist ein schnell aushärtender, transparenter 2-Komponenten-Epoxidklebstoff mit extrem hoher Klebekraft. Duofix ermöglicht schnelle Verklebungen und Reparaturen auch bei relativ niedrigen Temperaturen (+5°C).

Anwendungen

Duofix ist ein idealer Klebstoff für Reparatur und Wartung und klebt fast alle Materialien wie Metalle, Glas, Stein, Keramik, Holz und viele Hartkunststoffe.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.

Verwendung

- Komponenten auf die gleiche Ebene bringen.
- Mischkanüle aufsetzen und ggf. Spritzdüsenöffnung vergrößern.
- Auf sauberem und trockenem Untergrund auftragen.

Zur Aufbewahrung: Mischkanüle entfernen, Kupplungssystem reinigen und mit Kappe verschließen.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.