

Nova PTFE Dry

PTFE-BASIERTE TROCKENSCHMIERUNG

- Nicht klebende, saubere Schmierung mit einer langen Standzeit.
- Temperaturbeständig von -50°C bis +250°C.
- Reduziert die Reibung und damit Verschleiß und Lärm.
- Verhindert Festfressen.

Technische Informationen

- Basis: Polytetrafluorethylen.
- VOS-Gehalt: ± 99%.
- Farbe: weiß-transparent.
- Aussehen: weißes Pulver.
- Dampfdruck bei +20°C: 3 bis 4 bar.
- Teilchengröße: 5 µm.
- Temperaturbeständigkeit: von -50°C bis +250°C.
- Trocknungszeit: ± 5 Minuten.
- Ideale Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C.
- Haltbarkeit: 120 Monate, trocken, kühl und forstgeschützt.

Verpackung

Nova PTFE Dry - Aerosol 400ml	201051000

Produkt [NPY]

Eigenschaften

- Ein Trockenschmiermittel mit sehr langer Standzeit, das für Anwendungen an leichten mechanischen Bauteilen entwickelt wurde, die keine Rückstände von Fett oder Öl zulassen. Es hinterlässt keine Flecken und bleibt sauber.
- Nova PTFE Dry bildet bereits nach wenigen Minuten einen guten Haftfilm mit niedrigem Reibungskoeffizienten, der langsam bewegte Teile vor Verschleiß, Geräuschstörungen und Festfressen schützt.
- Es ist witterungsbeständig und temperaturbeständig von -50°C bis +250°C.

Anwendungen

- Leiter von Maschinen.
- Bewegliche Teile in der Automatisierungstechnik.
- Geeignet zum Entnehmen aus Matrizen, Spritzguss- und Gussformen.
- Nur zur Verwendung an Industriestandorten.

Verwendung

- Vor Gebrauch die Sprühdose schütteln.
- Nova PTFE Dry in einer dünnen Schicht auf sauberem Untergrund auftragen.
- Nach einigen Minuten hat sich der PTFE-Film gebildet.

Novatech International NV erstellt alle Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt, kann jedoch keine Garantien hinsichtlich ihrer Art, ihres Inhalts und/oder ihrer Verwendung geben. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch den Inhalt der bereitgestellten Informationen verursacht werden. Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Es können keine Rechte aus ihnen abgeleitet werden. Keine der veröffentlichten Daten dürfen ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von Novatech International NV kopiert, in einer automatisierten Datenbank gespeichert und/oder in irgendeiner Form oder Weise veröffentlicht werden.