



Seal & Bond MS50 2-K Ramen en Deuren

Lijmen en afdichtingen

SNELLE MONTAGELIJM EN NADENKIT

- ✓ Blijvend stabiel en permanent flexibel.
- ✓ Uitharding tot in de kern na max. 3u.
- ✓ Inbraakwerendheidsklasse WK III.

Technische Eigenschappen

- Verspuitbaarheid: 5 bar / 3 mm / 23°C > 140gr/min.
- Potlife 23°C: 15 à 30 min.
- Uitharding 20°C:
 - primaire hardheid in 1 uur (Shore A: 5), verhandelbaar in 2-3 uren (Shore A: 15-20),
 - mechanisch belastbaar in 24 uren (Shore A: >30),
 - volledig chemisch belastbaar na 7 dagen.
- Hardheid DIN 53505: 50 Shore A.
- Treksterkte: 210 N/cm².
- Scheursterkte: >73 N/cm² DIN 53507.
- Rek bij breuk na 7 dagen 20°C: >600%.
- Thermische stabiliteit: -40°C tot +95°C (kortstondig 180°C).
- Soortelijk gewicht: ca. 1.4 +/- 0.1 kg/dm³.
- Volumekrimp na uitharding: geen (<1%).
- Hechting: op de meeste oppervlakken.
- Slechte hechting op PE, PP, siliconen,...
- Chemische bestendigheid: is bestand tegen verdunde zuren, alkaliën, alifatische oplosmiddelen, oliën, vetten, water en zeewater.
- Houdbaarheid: 15 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Product [MS50 2-K R&D]

Karakteristieken

MS polymeer voor verlijming en afdichting van glas, aluminium, pvc, rubber, structuren poederlakken. Volledige uitharding tot in de kern na max 3 uur. Verlijmen van vleugeloverdekkende paneeldeuren. Verlijmen en herstellen van rubberdichtingen. Voldoet aan inbraakwerendheidsklasse WK III getest door BBRI.

Gebruik

- Pompen zonder mixertip tot de twee componenten evenredig vloeien.
- Mixertip monteren en 5 cm uitspuiten tot bekomen van homogene kleur.
- Aanbrengen op zuivere en stabiele ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Verse MS50 2-K kan verwijderd worden met Safety Clean.

Mixertip verwijderen na gebruik.

Stockeren met de afsluitdoppen.

Verwerktijd is 15 minuten.

Na 20 minuten inactiviteit, mixertip vervangen.

Bij gebruik van pneumatisch pistool: enkel met telescopische zuiger.