



ACO-210 Anticorro

ANTIKORROSIONSBESCHICHTUNG FÜR ALUMINIUM UND STAHL

- ✓ Lange offene Verarbeitungszeit
- ✓ Seaside Schutzgrad
- ✓ Überstreichbar

Technische Informationen

- Basis: 1K Hybridpolymer.
- Aushärtung: Aushärtung durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit.
- Konsistenz: Paste.
- Farbe: schwarz.
- Verarbeitungstemperatur: zwischen +5°C und +35°C.
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +90°C.
- Hautbildung: > 30 Minuten.
- Aushärtung (in Gehrung): <24 Std.
- Zugfestigkeit: 1,7 MPa.
- Bruchdehnung: >270%.
- Haltbarkeit: 12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in der Originalverpackung.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte informieren Sie sich im Sicherheitsdatenblatt.

Verpackung

ACO-210 Anticorro - poly bag 750ml

602351000

Produkt [ACO-210]

Eigenschaften

Hybride Polymer Metallbeschichtung für Antikorrosions- und Aufprallschutz aller Arten von Aluminium, Stahl und Nichteisenmetallen. Gut verarbeitbar mit Rolle, Pinsel oder Spachtel. Lange offene Zeit, schnelle Durchhärtung. Seaside Schutzgrad (Metalogic Testbericht filiform corrosion & acetic salt spray test). Härtet zu einer elastischen Beschichtung mit hoher Schlagfestigkeit aus.

Anwendungen

- Rost- und korrosionsbeständige Beschichtung für Stahl und Aluminium
- Schutz von Schweißnähten und Schleifarbeiten an Karosserieteilen
- Reparatur von Unterbodenbeschichtung

Verwendung

- Reinigen mit Safety Clean und/oder Multifoam.
- Tragen Sie Anticorro auf einer Seite mit einer Farbbrolle oder einem Kittmesser auf.
- Legen Sie die Bügelecke an, bringen Sie die Gehrung an und pressen Sie sie zusammen.
- Entfernen Sie überschüssiges Produkt mit Safety Clean.
- Pressen Sie die Ecken zusammen und reinigen Sie die Gehrungen sofort mit Safety Clean.