



Seal & Bond MS Screen

SNELLE RUITENLIJM

- ✓ Positieve Tatcham crashtest na 2 uur.
- ✓ Zeer hoge treksterkte, zonder primer, op vernis, lak, blanke metalen, aluminium, galvanisé, ...
- ✓ Stabiel met directe hoge hechting en torsiestijfheid.

Technische Eigenschappen

- Basis: ms polymeer.
- Kleur: zwart.
- Geur: neutraal.
- Soortelijk gewicht: 1.5g/m².
- Viscositeit: pasta.
- Shore hardheid na 3 weken bij 23°C en 50% RV (DIN 53503): 50 Shore A.
- Krimp (DIN52451): <5%.
- Dichtheid (DIN EN 27390): gaat niet doorhangen tot 40mm dikke naad.
- Rek bij breuk: > 450%.
- Module bij 100% rek bij 23°C (DIN 53504 S2): 1.0 N/mm².
- Treksterkte (DIN 53504 S2): 2.3 N/mm².
- Huidvorming: +/- 5 min.
- Doorharding: na 24u. 2.5 mm, na 48u. 3.5 mm.
- Ingebruiknemingstijd bij 23°C en 50% RV: 6 uur.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot + 90°C.
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C.
- Chemische bestendigheid:
 - goed bij water, zout water, alfatische oplosmiddelen, oliën, vetten, verdunde organische zuren en logen;
 - matig : ester, ketonen en aromaten;
 - slecht: geconcentreerde zuren, gechlloreerde solventen
- Weerbestendigheid: perfect.
- Overschilderbaar: ja.

Product [SMS]

Karakteristieken

Seal & Bond MS Screen is een 1- component-lijm op basis van MS-Polymeren. Seal & Bond MS Screen heeft een snelle droogtijd en heeft geen primer nodig. Seal & Bond MS Screen heeft een hoge treksterkte, een goede torsiestijfheid en vertoont geen ouderdomsverschijnselen. Nog niet uitgeharde lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen en een geopend patroon kan lang bewaard worden.

- Houdbaarheid: 12 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond MS Screen - patroon 290ml

537296000

Gebruik

- Verwijder minstens een deel van de "oude" ruitenlijm.
- Het lijmoppervlak reinigen met Novatio Safety Clean en droogblazen.
- De ruit reinigen met Novatio Safety Clean en/of Novatio Multifoam: inspuiten, met doek wrijven en met propere doek nawrijven.
- MS Screen gelijkmatig aanbrengen op het voertuig of op de ruit.
- De ramen openen, de ruit plaatsen, aandrukken, corrigeren en opspannen indien nodig (binnen 2 minuten).

